

MAY-PRO[®]

PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

APLANADO BLANCO



- + Rendimiento
- + Protección
- + Durabilidad
- + Calidad

Uso y Beneficios

Recubre superficies de block de concreto, o barro, tabique, tabicón y concreto celular.
Ideal para muros que requieren aplanado en capa grueso.
Repella, aplana y sella tu muro en un solo paso.

Preparación de la superficie.

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie este libre de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera inferir con una correcta adhesión.

Mezclado

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente cualquier saco de Aplanado Blanco de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Presentación	Saco de 40 kg
Espesor mínimo	0.5 cm
Espesor máximo	4 cm
Proporción de agua en la mezcla	8 a 10 litros de agua
Fraguado inicial	20 min
Tiempo de secado	30 min
Densidad aparente	1 398,47 kg/m ³
Conductividad térmica	0,1546 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0,345 ng/Pa's'm
Adsorción a la humedad	3,910 % peso 5,465 % volumen
Absorción de agua	27,60 % peso



CERTIFICADO:
NOM-018-ENER-2011

Aplicación

Es recomendable colocar con anterioridad las muestras sobre el área a recubrir para enderezar el muro.
Una vez teniendo la mezcla lista, se puede aplicar tanto con cuchara de albañil como con una llana lisa para lograr el espesor deseado.
Corrija el "desplome" del muro utilizando como guías las maestras previamente colocadas y rebosando con una "regla" o perfil de aluminio.

Tiempo de almacenaje

Hasta 12 meses si se conserva dentro de una almacén en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

Carretera San Vicente-Coatepec, Km. 12, San Juan, Ejido de San Vicente Chicoloapan, México, C.P. 56370.